

最小有效孔径 $\phi 10$

- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0 \pm 2^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 355nm
 - 5. 半带宽: 1.3 nm (typical);
2.5 nm (maximum)
 - 6. 透过带: Tabs > 80% 355nm
 - 7. 截止带1: ODabs > 5@314.8-351.5nm
 - 8. 截止带2: ODabs > 6@326.6-349.7nm
 - 9. 截止带3: ODabs > 6@360.3-390.5nm
 - 10. 截止带4: ODabs > 5@358.6-422.5nm
 - 11. 激光损伤阈值: $0.1\text{J}/\text{cm}^2 @ 532\text{nm}$ (10ns pulse width)

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径 $\phi 10.00$

$\phi 12.50^{+0.00}_{-0.10}$

2 ± 0.10

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	高性能窄带带通滤光片-未封装 D=12.50mm		
产品编号	199422	单位: mm	投影