


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm2^{\circ}$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 808nm
- 5. 半带宽: 3.1 nm (typical);
5.7 nm (maximum)
- 6. 透过带: $T_{abs}>90\%$ 808nm
- 7. 截止带1: $OD_{abs}>5@625.9-799.9nm$
- 8. 截止带2: $OD_{abs}>6@743.4-795.9nm$
- 9. 截止带3: $OD_{abs}>6@820.1-888.8nm$
- 10. 截止带4: $OD_{abs}>5@816.1-1139.4nm$
- 11. 激光损伤阈值: $0.1J/cm^2@532nm$ (10ns pulse width)

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00



联合光科技(北京)有限公司

名称	高性能窄带带通滤光片-未封装 D=25.00mm			
产品编号	199455	单位: mm	投影	